

LM 706

Lepidlo extraflex C 2 T E S 1

Použití:

Lepidlo extraflex LM 706 je zlepšené flexibilní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Je určeno pro lepení všech typů keramických obkladových prvků z hlediska nasákavosti ale i pro velmi nízkou nasákavost $E \leq 0,5\%$. Lepení v exteriéru metodou Buttering – Floating nebo tekuté lože. Kritické podklady, např. s vysokým hydrotermickým namáháním, rozdílnou tepelnou roztažností, lepení dlažby na dlažbu, lepení velkoformátové keramiky, obklady z přírodního i umělého kamene. Lepidlo je vhodné všude tam, kde může docházet k rozměrovým změnám v důsledku vysokého tepelného zatížení, jako jsou vytápěné podlahy. Extraflex je rovněž určen pro lepení v bazénech a podobných prostorách. Lze jej použít pro pokládku dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů a vozíků do 3,5 t.

Složení:

Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007	:	C 2 T E S 1
Zrnitost	:	0,7 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,28 - 0,31 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel	:	7,0 – 7,75 l
Spotřeba		
- výška zubu 3-4 mm	:	cca 2,5 kg/m ²
- výška zubu 6-8 mm	:	cca 3,5 kg/m ²
- výška zubu 8-12 mm	:	cca 4,5 kg/m ²
Vydatnost	:	1300 kg/m ³
Doba zpracovatelnosti	:	min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí	:	min. 30 minut
(tahová přídržnou po 30 min)	:	min. 0,5 N/mm ²
Počáteční tahová přídržnost	:	min. 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnou po		
- ponoření ve vodě	:	min. 1,0 N/mm ²
- působení tepla	:	min. 1,0 N/mm ²
- zmrazovacích cyklech	:	min. 1,0 N/mm ²

Podklad:

Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.

Zpracování:

Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami a za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovým hladítkem s výškou zubů přizpůsobenou

charakteru použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo až do doby zavaznutí. Lepení na vytápěné podlahy provádějte při vypnutém vytápění a vychladlé podlaze, vytápět můžete až po vytvrdnutí lepidla nejdříve však po 7 dnech od nalepení dlažby. Při lepení velkoformátových a silně slinutých obkladů v exteriéru, nanášejte lepidlo i v tenké vrstvě na rubovou stranu obkladového prvku. (Metoda Butterin-floating). Spárování provádějte až po vyzrání lepidla

Všeobecné pokyny:

Maltu nepracovávajíte za teplot vzduchu a zdících prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nepracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu v neporušeném a originálním obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygienické předpisy:

viz bezpečnostní list výrobku.

Balení:

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Platnost : od 1.1.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.