

LM 708

Lepidlo pro mozaiku bílé C 1 T

Použití:

Lepidlo LM 708 je cementové lepidlo, určené pro lepení středně a vysoce nasákavých maloformátových keramických obkladů a dlažeb a mozaiky v koupelnách, kuchyních a obytných místnostech. Aplikovat lze ve vnitřním prostředí. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob. Má jednoduché zpracování a snížený skluz. Lepidlo není vhodné na vytápěné podklady.

Nestandardizovaný bílý odstín (přírodní bílá) je určen přednostně pro lepení obkladů z mramoru .

Složení:

Cementové pojivo šedé nebo bílé, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007	:	C 1 T
Zrnitost	:	0,7 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,26 - 0,31 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel	:	6,5 – 7,75 l
Spotřeba		
- výška zubu 3-4 mm	:	cca 2,0 kg/m ²
- (malá mozaika)		
- výška zubu 6-8 mm	:	cca 3,5 kg/m ²
- výška zubu 8-12 mm	:	cca 4,5 kg/m ²
Vydatnost	:	1300 kg/m ³
Doba zpracovatelnosti	:	min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí	:	min. 20 minut
(tahová přídržnou po 20 min)	:	min. 0,5 N/mm ²
Počáteční tahová přídržnost	:	min. 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnou po		
- ponoření ve vodě	:	min. 0,5 N/mm ²
- působení tepla	:	min. 0,5 N/mm ²
-		

Podklad:

Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.

Zpracování:

Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami a za použití míchacího nástavce. Doba míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovým hladítkem s výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo až doby

zavadnutí (uvedeno jako doba zavadnutí). Spárování se provádí až po dostatečném vyzrání lepidla – obklady stěn se se spárují nejdříve po 1 dni, dlažba po 2 až 3 dnech. U nesavých obkladových prvků sr doba prodlužuje. Plná zatížitelnost je cca po 7 dnech.

Čištění:

Čerstvé lepidlo před zatuhnutím odstraňte molitanovým hladítkem a umyjte čistou vodou, již zatvrdlé lepidlo odstraňte mechanicky. Menší nánosy lez odstranit zředěným octem nebo speciálními prostředky na odstraňování cementových povlaků.

Všeobecné pokyny:

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu v neporušeném a originálním obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygienické předpisy:

viz bezpečnostní list výrobku

Balení:

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Platnost : od 1.1.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.