

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 401 - P

Speciální sušený písek – zrnitost 1,25-2,0 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 401 - P je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků a speciálních maltovin samonivelačních podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic 1,25 – 2,0 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 401- P – frakce 0,1,25 –2,0 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min	max
2,8	0	0	0
2,0	5	2	8
1,25	65	50	80
0,63	27	17	37
0,5	1	0	2
0,090	0	0	1
Podsítné	0	0	0

Chemická analýza

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO ₂	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malé množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený ložený v big bag, lze dodávat i v papírových pytlích.. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.